





Полиуретановый грунт, прозрачный для дверей.

PU SEALER FOR DOORS
HS220801

Область применения							
<p>2-компонентный прозрачный полиуретановый грунт. Пригоден для всех пород древесины. Благодаря высокому содержанию нелетучих веществ обладает хорошей заполняющей способностью, превосходной прозрачностью. Грунт быстро сохнет, хорошо шлифуется в т.ч. вручную «скоч – брайтом». Широкое применение в отделке деталей и изделий мебели рамочно – филленчатой конструкции, столярных изделий, мебели в собранном в виде, а также дверей.</p>							
Описание продукта							
Вид продукта	2-компонентный полиуретановый грунт.						
Метод нанесения	Распыление (воздушное, безвоздушное комбинированное) и лаконолив						
Цвет	Бесцветная жидкость						
Содержание нелетучих веществ	<table> <tr> <td>Основы</td> <td>43 ± 2</td> </tr> <tr> <td>Отвердителя</td> <td>24,8 ± 2</td> </tr> <tr> <td>Смеси</td> <td>37 ± 2</td> </tr> </table>	Основы	43 ± 2	Отвердителя	24,8 ± 2	Смеси	37 ± 2
Основы	43 ± 2						
Отвердителя	24,8 ± 2						
Смеси	37 ± 2						
Вязкость при поставке	ок. 40 ± 2 с. DIN 4 / 20°C						
Плотность при 20°C	0,975 г/см ³ ± 0,05 г/мл						
Хранение	В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C						
Срок хранения	ок. 1 года, при вышеприведённых условиях						
Условия переработки							
 Рабочая смесь	Грунт: 100 вес. частей HS220801 Отвердитель 50 вес. частей SC270063 Разбавитель: 10 - 20 вес. частей SV990600 или DL 0 230RS от веса основы						
 Вязкость при переработке	<ul style="list-style-type: none"> - при распылении ок. 15 - 17 с по DIN 4 мм при 20° C - при лаконоливе ок. 25 – 35 с по DIN 4 мм при 20° C 						
Жизнеспособность	Более 5 часов.						
 Предварительная подготовка	Шлифовка шкуркой зернистостью 150-180 . Обеспылить поверхность. Нанести после шлифовки первый слой покрытия.						
 Переработка / Расход материала	Расход 100 -130 г/м ² за одно нанесение. Количество нанесений 1 - 3.						

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

	<p>Выдержка между слоями, без шлифовки 30 – 40 мин. При превышении этого времени перед нанесением следующего слоя грунт следует полностью высушить и отшлифовать. Шлифование шкуркой 280 - 320.</p>				
Указания по переработке					
 <p>Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)</p>	<p>Сушка при температуре T=20°C</p> <table> <tr> <td>- сушка до шлифования:</td> <td>ок.2 - 3 час</td> </tr> <tr> <td>- сушка до складирования:</td> <td>ок. 8 - 12час.</td> </tr> </table>	- сушка до шлифования:	ок.2 - 3 час	- сушка до складирования:	ок. 8 - 12час.
- сушка до шлифования:	ок.2 - 3 час				
- сушка до складирования:	ок. 8 - 12час.				
Условия нанесения	<p>Температура материала и помещения должна быть не ниже 15°C. Относительная влажность - 45-70%.</p>				



Хорошо
перемешать



Плотно
закрывать



Хранить в прох-
ладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта перед его применением на соответствие требованиям собственного производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.

За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб 249(246)