



Полиуретановый матовый лак, прозрачный

TRANSPARENT MAT POLYURETANE TOP COAT
HS280283

Область применения	
2-х компонентный полиуретановый матовый лак. Рекомендуется для отделки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей в промышленном производстве мебели, дверей и других изделий из древесины и древесных материалов рамочно-филенчатой конструкции, изделий в собранном виде. Устойчивый к царапанию, обеспечивает норму твердости Н-2Н по полиэфирному грунту ASTM –D-3363-92a	
Описание продукта	
Вид продукта	2-х компонентный полиуретановый глянцевый лак.
Метод нанесения	Распыление (воздушное, комбинированное),
Отвердитель	SC270266
Степень блеска, 60°	30+-3 E
Цвет	Прозрачный с легка желтоватым оттенком
Содержание нелетучих веществ	Лак 40,5 ± 2 % Отвердитель 29,5+-2% Смеси 36,8+-2%
Вязкость при поставке	ок. 50+-10 с. DIN 4 / 20°C
Плотность при 20°C	Лак- 0,96 г/см ³ ± 0,05 Отвердитель- 0,98+0,05 г/м ³
Хранение	В прохладном, сухом помещении при T=(10-30) °C
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке
Условия переработки	
 Рабочая смесь	Лак 100 вес.ч. HS280283 Отвердитель 50 вес.ч. SC270266 Разбавитель 10-30 вес.ч. SV990600 или DL0230RS (от веса основы для доведения до рабочей вязкости)
 Вязкость при переработке	- при распылении ок.. 14 -15 с по DIN 4 мм при 20° C
Жизнеспособность	3-4 часа

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

	Предварительная подготовка	Наносится на поверхность предварительно загрунтованную ПУ, ПЭ, КО грунтами, отшлифованную шкуркой зернистостью 320-400 и очищенную от пыли.
	Переработка / Расход материала	Расход за одно нанесение 100-120 г /м ² Максимальное нанесение до 150 г /м ² Количество нанесений -1-2 При 2-х разовом нанесение лака , время выдержки между слоями - не более 45-60 мин.;
Указания по переработке		
	Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Сушка при T= 20°C - до складирования 6 -8час
Условия нанесения		Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.

Хорошо
перемешатьПлотно
закрыватьХранить в прох-
ладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами