



ОЛИ-ПУР 2К-Многослойный лак 25.21

Описание продукта

Двухкомпонентный полиуретановый лак с отличной наполняющей способностью для открытопористой и полужакрытопористой отделки. Прост в применении.

Свойства

- Отличная наполняющая способность
- Превосходное визуальное восприятие лаковой пленки
- Выдающаяся стойкость к химическим и механическим нагрузкам

Отвечает требованиям

- ДИН ЕН 71- 3 (Содержание тяжелых металлов)
- ДИН 53160 (Стойкость к поту и слюне)
- ДИН 68861 ч.1 В, С (хим. стойкость)
- Не содержит формальдегида, ароматических углеводородов, экологически вредных тенсидов (APEO) и пластификаторов (DINP)

Область применения

Рекомендуется для качественной многослойной внутренней отделки деревянных поверхностей (массивная древесина, шпон и т.д.), напр. для производства кухонной и офисной мебели, мебели для ванных комнат, торгового оборудования и мебели для гостиниц. Также рекомендуется для отделки паркета, паркетной доски и деревянных полов.

Информация о продукте

ОЛИ-ПУР 2К-Многослойный лак 25.21				
Степень блеска	-2 матовый	-3 шелковисто-матовый	-7 глянцевый	
Номер артикула	622 603 08	622 703 05	622 803 07	
Упаковка	30 / 10 л			
Отвердитель	ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4			
Упаковка отвердителя	3 / 1 л			
Номер артикула	621 627 04			
Разбавитель	ОЛИ-ПУР Разбавитель V 15			
Номер артикула	919 667 01			

Технические данные

Жизнестойкость рабочей смеси:	8 часов
Вязкость при поставке (воронка 4 мм):	30-35 сек.
Срок хранения в закрытой заводской упаковке:	12 мес.
Разбавитель:	ОЛИ-ПУР Разбавитель V 15
Отвердитель:	ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4
Соотношение лак-отвердитель:	10 : 1
Сушка (при +23°C/ влажности воздуха 65%)	
Пылеустойчивое состояние:	1 час
Шлифовка:	4-6 часов
Укладка в штабеля:	На следующий день

Способы нанесения

	Пневматическое распыление	Распыление Airless /Airmix
Давление (бар)	2,5 – 3,5	100 – 150
Размер сопла (мм)	1,8 – 2,2	0,23 – 0,28
Добавление разбавителя (%)	Ок. 5 %	При необходимости
Вязкость рабочей смеси (вор. 4 мм)	20 – 25 сек.	25 – 30 сек.
Расход на один слой (г/м ²) (при нанесении крест на крест)	100 – 120	100 – 120



Примечания/Указания по применению:

- Перед использованием упаковку с лаком хорошо взболтать и перемешать содержимое банки!
- Отвердитель восприимчив к влаге – непосредственно после применения упаковку с отвердителем плотно закрыть.
- Рекомендуется провести промежуточную шлифовку лака непосредственно перед нанесением последующего слоя лака.
- Низкие температуры препятствуют или существенно замедляют процесс сушки и отверждения полиуретановых лаков. Для оптимальной сушки температура помещения, подложки и материалов должна быть не ниже +15°C!
- Нанесение одного или двух слоев с расходом 100-140 г/м² на подходящую подложку.
- Максимально рекомендуемый общий расход - 280 г/м².
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла, грязи и т.д.), а также от шлифовальной пыли.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и носят исключительно рекомендательный характер. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу. Редакция: август 2012.